

屋根下葺材 YANE



北海道用カラールーフィング

JIS A 6005
アスファルトルーフィング940

北海道の厳しい気候にオールシーズン対応型として開発したルーフィングです。アスファルトルーフィング940適合品（品質は自社試験）

【規格】

幅 1m×長さ 21m 23kg/巻 厚さ1.0mm



ベストストレッチ

改質アスファルトルーフィング

芯材の合成繊維不織布に改質アスファルトを十分に含浸させたものを使用しており立上りの割れ・釘穴シール性の向上。合成繊維不織布を芯材に使用する事により長期に渡り高い防水性を維持します。

【規格】

幅 1m×長さ20m 21kg/巻 厚さ1.0mm



モラサンE

改質アスファルトルーフィング
ARK規格 ARK-04^S

改質アスファルトを被覆したラグ原紙の裏面に合成繊維不織布を貼り合わせた改質アスファルトルーフィング。

釘穴シール性、引き裂き強度が向上。

【規格】

幅 1m×長さ 20m 21kg/巻 厚さ1.0mm



エコタック

粘着層付
改質アスファルトルーフィング

芯材の合成繊維不織布に改質アスファルトを十分に含浸させたものを使用。さらに強力な粘着層を付加し品質・作業性を向上させた製品。

【規格】

幅 1m×長さ 16m 17.5kg/巻 厚さ1.0mm



モラサンW16

改質アスファルトルーフィング

高温時のベタ付きを抑制する為、表面に特殊樹脂を塗布しています。

表面・裏面の両方に不織布を使用しており曲げ・引張強度が向上しています。

16m巻にする事により軽量化し作業効率が向上しました。

【規格】

幅 1m×長さ 16m 17kg/巻 厚さ1.0mm



モラサン2号タック付

粘着層付
改質アスファルトルーフィング

芯材の合成繊維不織布に改質アスファルトを十分に含浸させたものを使用。さらに超強力粘着層を付加し、1.2mm厚で構成したモラサンシリーズ最上位に位置する高性能粘着層付 改質アスファルトルーフィング

【規格】

幅 1m×長さ 10m 14.5kg/巻 厚さ1.2mm



ツバメ印のルーフィング

七王工業株式会社